

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΜΠΑΝΙΩΝ**

Το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο για την επισκευή χτυπημάτων και ραγισμάτων, δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να κολλήσετε κομμάτια από ακρυλικό.

Η επιφάνεια που θα επισκευαστεί θα πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς λιπαρά κατάλοιπα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση, είναι απαραίτητο για να πετύχετε το σωστό αποτέλεσμα.

**ΒΗΜΑ 1.** Λειαίνετε την επιφάνεια που θέλετε να επισκευάσετε με το γυαλόχαρτο και λίγο νερό.

**ΒΗΜΑ 2.** Παίρνετε την απαιτούμενη ποσότητα από το στόκο(filler) και ανακατέψτε καλά με λίγη ποσότητα από το σκληρυντικό(hardener). Η αναλογία στόκου με σκληρυντικό είναι 30 προς 1.

**ΒΗΜΑ 3.** Απλώνετε το μείγμα του στόκου και το αφήνετε να στεγνώσει για 30 περίπου λεπτά. Κατόπιν χρησιμοποιούμε το γυαλόχαρτο (χωρίς νερό) για να λειάνουμε την επιφάνεια που επισκευάσαμε για να μην υπάρχουν τρύπες και προεξοχές.

Αν συνεχίσουν να υπάρχουν τρύπες ή προεξοχές, καθαρίζουμε την περιοχή από τη σκόνη και απλώνουμε πάλι λίγο από το μείγμα του στόκου. Το αφήνουμε να στεγνώσει και το λειαίνουμε ξανά με το γυαλόχαρτο.

**ΒΗΜΑ 4.** Ανακινήστε δυνατά το σπρέι και ψεκάστε την περιοχή που έχετε επισκευάσει από απόσταση 15-20cm. Αφήνετε να περάσει 1 λεπτό και στη συνέχεια ψεκάζετε ξανά.

*Για καλύτερο αποτέλεσμα αποφύγετε να βρέξετε με νερό την επισκευασμένη περιοχή για περίπου 24ώρες.*

*Διατηρείτε το προϊόν σε μέρος σκιερό σε θερμοκρασία μέχρι 30c. Μακριά από παιδιά.*

*Φορέστε γάντια και μάσκα κατά την εφαρμογή των υλικών.*

*Για πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 23910 23117(5 γραμμές)*